

Product Hoge modulus uitstrijkbare 1-k parketlijm op basis van polyurethaan

- Eigenschappen**
- Uitstekende hechting op hout, bamboe, kurk, spaanplaten, multiplex, beton, cementchape, metalen, tegels, ...
 - Toepasbaar op anhydriet chape en bij vloerverwarming
 - Gebruiksklaar
 - Elastisch blijvend
 - Water- en siliconenvrij
 - Snel beloopbaar – Schuurbaar
 - Perfect water- en vochtvast
 - Goed bestand tegen koude en hitte
 - Garandeert een perfecte aansluiting, compenseert de oneffenheden van de oppervlakte
 - Biedt een betere verdeling van de mechanische belastingen tussen parket en ondergrond
 - Geluiddempend, vangt impact en vlieggeluiden op

Leveringsvorm Kleuren: Licht eik
Verpakkingen: Emmers 5 kg en 13 kg

Toepassingen ▪ Verlijmen van alle parkettypen, alle houtsoorten op de meeste ondergronden

Technische informatie	
Type:	Met luchtvochtigheid reagerende elastische lijm
Dichtheid:	1,30 g/ml
Viscositeit:	50.000 mPa·s (23°C)
Standvermogen:	Goede stabiliteit van de groeven (kamstrepen)
Krimp:	Nihil
Droge stof gehalte:	< 95 %
Shore-A hardheid:	50° (ISO 868)
Modulus 100 %:	0,80 MPa (ISO 8339)
Rek bij breuk:	> 500 % (ISO 37)
Treksterkte:	2,00MPa (ISO 8339)
Geluiddemping:	< 18 dB (impact) afhankelijk van de dikte van de planken en de lijmlaag
Temperatuurbestendigheid:	-20°C < +60°C
Aanbrengtemperaturen:	+5°C < +25°C
Opentijd:	≈ 60 min
Toegankelijk/Schuurbaar na:	12 < 24 u. (23° C / 55 % R.V.) – geen verkeer, geen zware belasting
In gebruikstelling na:	24 < 48 u. (23° C / 55 % R.V.)
Houdbaarheid:	6 maanden in originele ongeopende verpakkingen droog bewaard bij ca. +20°C

Verwerking

Ondergronden: Effen, schoon, droog, draagkrachtig, ontvet en stofvrij. Niet aanbrengen op vochtige (max. 4%) ondergronden. Maximale houtvochtigheid 11 % (nooit hoger dan 15%) De cement- of betonchape dient minimum 28 dagen gedroogd te hebben. Op sterk zuigende ondergronden is toepassing van primer **250** aanbevolen.



Opmerkingen: De schroef van de zak wordt enkel gebruikt bij het afvullen. Om te openen, een hoek van de zak met een schaar afsnijden. De lijm op de ondergrond gieten en met een lijmkam gelijkmatig uitstrijken. De tandgrootte van de lijmkam moet voor de toepassing geschikt zijn. Parketelementen in het lijmbed drukken binnen de 60 minuten (maximum) na het aanbrengen van de lijm. Niet toepassen in de omgeving van niet uitgeharde siliconen. Tijdens doorharding contact met oplosmiddelen, alcoholen en reinigingsmiddelen vermijden. Langdurig contact met chloorhoudende producten vermijden. Niet geschikt voor onder water toepassingen en niet voor PP, PE, Teflon® en bitumineuze ondergronden. Hechttingsproeven worden steeds aanbevolen. De voorschriften van de parketfabrikant alsook deze van de norm SIA 254 naleven.

Verbruik: 1,25 < 2,5 kg/m² afhankelijk van de ondergrond en de plankendikte

Verwijderen verse kit: Direct met terpentijn of MEK

Verwijderen verharde kit: Mechanisch

Reinigen huid: Zeepwater of **ZWALUW HANDCLEAN**

Veiligheidsblad Op aanvraag beschikbaar voor professionele gebruikers



Garantie en aansprakelijkheid:

Den Braven Sealants BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoopvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

Blz 2/2

editie: 040402