



Den Braven Sealants

Technical data sheet

Den Braven Sealants bv
P.O. Box 194
4900 AD Oosterhout
The Netherlands
Telephone: +31 (0) 162-491000
Telefax: +31 (0) 162-451217
E-mail: info@denbraven.nl
Homepage: www.denbraven.nl

Zwaluw Polyset

7.51b

12-11-2004

-D-

-GB-

-NL-

Produktumschreibung

Zwaluw Houtreparatiemassa ist ein zwei Komponenten Polyesterharz mit ein Glasfasermatte.

Einsatzbereiche

Zwaluw Polyset wird verwendet zum Reparieren von Rissen und Löcher in Beton, Metall, Holz, Stein und Kunststoff wie Polyester.

Vorbehandeln und Anwenden

Untergrund soll sauber und tragfähig sein. Falls notwendig, die Untergrund schleifen und/oder entfetten.

Die Polyesterharz 2 bis 4% Härter zugeben und mischen bis homogen.

Die Mischung verarbeiten mit Bürste oder Rolle. Geräte gleich nach Gebrauch reinigen mit Zwaluw MEK Cleaner.

Anwendungseinschränkungen

Höhere Temperaturen, grössere Mengen und mehr Härter verkürzen die Topfzeit.

Niedrige Temperaturen und weniger Härter verlängern die Aushärtungszeit.

Farbe

Transparent gelb / braun.

Verpackung

Set von 250 ml + 20 g und 1000 ml + 40 g mit Glasfasermatte und Spachtel.

Sicherheit

Berührung mit Haut und Augen vermeiden. Ein Sicherheitsdatenblatt steht zur Verfügung.

Garantie

Den Braven Sealants garantiert, dass seine Produkte, innerhalb der Haltbarkeit, mit der Spezifikation konform sind.

Wir haften entsprechend unsere Verkaufsbedingungen.

Für Folgeschäden haftet Den Braven Sealants unter keinen Umständen.

Haftung

Unsere Informationsblätter sind die Ergebnisse von unseren Tests und Erfahrung und sind von allgemeiner Art. Sie erhalten jedoch kein Haftung. Jeder Anwender ist verpflichtet, durch eigene Prüfungen sich zu überzeugen, ob das Material für die jeweilige Anwendung geeignet ist.

Product description

Zwaluw Polyset is a two component liquid polyester-resin with a glassfibremat.

Applications

Zwaluw Polyset is used for repairing cracks and holes in concrete, metal, wood, stone and plastics like polyester.

Surface preparation and application

Surfaces have to be clean and sufficiently strong. Sanding and/or degreasing can be necessary.

Add 2 to 4% of curing agent to the Polyester resin and stir till homogeneous.

Apply this mixture with roll or brush.

Clean equipment directly after use with Zwaluw MEK Cleaner.

Limitations

Higher temperatures, larger amounts and more curing agent shorten the potlife.

Lower temperatures and less curing agent slow down the curing time.

Colour

Translucent yellow / brown.

Packaging

Set of 250 ml + 20 g and 1000 ml + 40 g with glassfibre mat and spatula.

Safety

Prevent contact with eyes and skin.

Safety data sheets are available upon request

Warranty

Den Braven Sealants warrants that the product complies, within its shelf life, to its specification.

The liability shall in no case exceed the amount fixed in our Condition of Sale.

In no event Den Braven Sealants is liable for any kind of incidental or consequential damages.

Liability

All supplied information is the result of our tests and experience and is of general nature. However they do not imply any liability.

It is the responsibility of the user to verify by his own tests if the product is suitable for the application.

Product beschrijving

Zwaluw Polyset is een twee componenten vloeibare polyesterhars met een glasvezelmatt.

Toepassing

Zwaluw Polyset wordt toegepast voor het repareren van scheuren en gaten in beton, metaal, hout, steen en kunststof zoals polyester.

Voorbehandeling en afwerking

Ondergrond dient schoon en draagkrachtig te zijn. Indien nodig schuren en/of ontvetten.

Aan de polyesterhars 2 à 4% verharder toevoegen en goed roeren.

Hierna product verwerken met kwast of rol.

Gereedschap direct na gebruik reinigen met Zwaluw MEK Cleaner

Bependingen

Hogere temperaturen, grotere hoeveelheden en meer verharder verkorten de verwerkingstijd.

Lagere temperaturen en minder verharder vertragen het uitharden.

Kleur

Transparant geel / bruin.

Verpakking

Set van 250 ml + 20 g en 1000 ml + 40 g met glasmat en spatel.

Veiligheid

Contact met huid en ogen voorkomen.

Een product veiligheidsblad is beschikbaar.

Garantie

Den Braven Sealants garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze leveringsvoorwaarden.

In geen geval is Den Braven Sealants aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard.

Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.



Den Braven Sealants

Technical data sheet

Den Braven Sealants bv
 P.O. Box 194
 4900 AD Oosterhout
 The Netherlands
 Telephone: +31 (0) 162-491000
 Telefax: +31 (0) 162-451217
 E-mail: info@denbraven.nl
 Homepage: www.denbraven.nl

Zwaluw Polyset

7.51b

Grade: WLR

12-11-2004

-D- Typische Werte	-GB- Typical values	-NL- Typische waarden	Dimension	
<i>Allgemein</i>	<i>General</i>	<i>Algemeen</i>		
Basis	Basis	Basis		Polyester
Konsistenz	Consistency	Consistentie		Flüssig liquid vloeibaar
Schrumpf	Shrinkage	Krimp		Gering Minor gering
Werkzeuge reinigen mit	Clean tools with	Gereedschap reinigen met		Zwaluw MEK Cleaner
Topfzeit etwa:	Potlife approx:	Verwerkingstijd ca:	20 °C /50% RF 20 °C /50% RH 20 °C /50% RV	Min min min 15
Härtungszeit	Curing time	Uithardingstijd	20 °C /50% RF 20 °C /50% RH 20 °C /50% RV	Stunden hour uur 24
Verwendungs Temperatur	Application temperature	Verwerkingstemperatuur		°C +10 / +30
Frostbeständig während Transport bis -15°C	Frost resistant during transport till tot -15°C	Vorstbestendig tijdens transport tot -15°C		Ja Yes Ja
Haltbarkeit zwischen +5°C und +25°C	Shelf life between +5°C and +25°C	Houdbaarheid tussen +5°C en +25°C		Monate months maanden 12